



FICHA TÉCNICA 4180

DESCRIPCIÓN

La cinta 4180 es una cinta transfer sin soporte y liner de papel siliconado a las dos caras con adhesivo sensible a la presión.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de Adhesivo:	Acrílico modificado
Tipo de protector o liner:	Papel siliconado 80 gr/m2, color habana
Tipo de Soporte:	Sin soporte
Espesor del Soporte: (mm)	
Espesor total sin el protector: (mm)	0,08mm
Tack Inicial: (s/FTM 9 Quick Stick) - (N/25mm)	20,1 N/25mm
P.A. Pelado a 90º: (s/Afera 4015 – (N/25mm)	14,25 N/25mm
P.A. Pelado a 180º (s/Afera 4001 P7 - (N/25mm)	27 N/25mm
Resistencia a Temperaturas: (°C)	-20 +100°C

APLICACIÓN

Indicada para adhesivado de espumas, PVC, fieltros, tejidos, films, etc.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- La aplicación del adhesivo se realizará siempre a temperatura superior a 23 °C (aconsejable entre 23 y 45 °C).
 - Las superficies deberán ser lisas para garantizar máxima superficie de contacto y exentas de polvo, aceites o grasas, ceras, siliconas o vahos de los mismos.
 - No aplicar nunca sobre superficies mojadas, húmedas o con elementos contaminantes para el adhesivo, como los expuestos en el apartado anterior.
 - La aplicación precisa de una presión uniforme sobre toda la superficie. La unión por simple contacto, sin presión, no resultaría efectiva y comprometería la funcionalidad del producto.
 - Dado que muchos factores diferentes pueden influir en el rendimiento del producto, se recomienda probarlo para cualquier aplicación.
- Nuestros técnicos estarán dispuestos a proporcionar cualquier información adicional.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- 12 Meses desde la fecha del envío para bobinas retractiladas o en cajas.
- Mantener a temperatura ambiente entre 23 y 25 °C y humedad relativa (45-60%).
- Preservado de humedad.
- Bobinas siempre en vertical sobre palets o elementos que las aíslen del suelo y paredes.

CONDICIONES GENERALES

- Las especificaciones escritas en esta ficha técnica se basan en nuestros ensayos de laboratorio.
- No se puede deducir de esta ficha responsabilidades legales por nuestra parte que aseguren la aptitud de las especificaciones para una aplicación concreta.